

OMEGA 85

GRASA MULTIPROPOSITO "SENSACION PLUS AL ESFUERZO CORTANTE"

DESCRIPCION:

La grasa multipropósito Omega 85 "Sensación Plus al Esfuerzo Cortante" es una versión mejorada de la única y continuada investigación de Omega al desarrollo de una sola grasa que sirva prácticamente para cualquier aplicación industrial y automotriz. Omega 85 es una formulación mejorada y su estabilidad ante el esfuerzo cortante es superior a la de cualquier grasa común.

INCOMPARABLE RESISTENCIA AL ESFUERZO CORTANTE:

A través de una serie de pruebas de laboratorio y de campo, los ingenieros de Omega han perfeccionado aún más si cabe la estabilidad al esfuerzo cortante que incorpora Omega 85, a la vez que conserva su verdadera funcionalidad multipropósito.

SUPERIOR ESTABILIDAD A LA TEMPERATURA:

Omega 85 presenta un punto de goteo superior a los 270°C (520°F) para el grado NLGI#2, excelentes características de Extrema Presión y su base de aceite es termalmente estable. Omega 85 es recomendada para una lubricación prolongada a temperaturas elevadas. Como consecuencia de su aceite base especialmente mejorado de alta calidad y de sus propiedades de buena penetración que incorpora Omega 85, esta grasa mantiene también sus excelentes características de lubricación a bajas temperaturas.

COMPATIBILIDAD INCORPORADA:

Omega 85 es totalmente compatible con los materiales de sellos de los rodamientos como son el hytrel, el vitón y el neopreno. De igual manera proporciona una excelente compatibilidad con las grasas que se han espesado con jabón (por ejemplo, la grasa con base de litio) y no reaccionará negativamente cuando se use en aquellas aplicaciones donde queden restos de estas grasas.

VERDADERA CAPACIDAD MULTIPROPOSITO:

Con Omega 85 prácticamente no hay límites a las recomendaciones de aplicación. Puede aplicarse con resultados inmejorables en los rodamientos antifricción de bolas y planos del sector industrial o automotriz, en condiciones de calor o frío, altas velocidades, someterse a cargas ligeras, medias o pesadas y aún cuando los periodos de operación sean prolongados.

ESPESANTE SUPERIOR Y PAQUETE DE ADITIVOS

Los constituyentes únicos, avanzados y mejorados de Omega 85 proporcionan una resistencia excepcional a la acción del agua. Asimismo, este lubricante tiene una "cerradura a la humedad", lo que le proporciona una excelente protección contra la oxidación. Tolerancia, por lo tanto, y sin ningún tipo de problemas, las condiciones de funcionamiento en ambientes húmedos. En continuas pruebas de desarrollo, Omega 85 mantiene sus excelentes propiedades después de 3000 horas de prueba según la prueba de duración de vida de un rodamiento (ASTM-D-3336) a 115°C (300°F) (1.000 horas se consideran ya un rendimiento excelente). Omega 85 continúa destacando como una grasa multipropósito de calidad superior que cubre prácticamente todo el espectro de aplicaciones de lubricación en el sector industrial y automotriz, e iguala la más amplia gama de aplicaciones, condiciones medioambientales y de aplicación que pueden encontrarse. Omega 85 también sigue proporcionando un rendimiento excelente y representa el mayor nivel de

FECHA DE VENCIMIENTO: Producto Omega 85 no expira

excelencia técnica en el campo de la lubricación jamás desarrollada para aplicaciones de naturaleza industrial y automotriz.

ESPECIFICACIONES:

| INSPECCION | METODO DE INSPECCIÓN ASTM | RESULTADO | |
|--|------------------------------|--------------------------|------------|
| | | NLGI#2 | NLGI#0 |
| Aceite Base Mineral: | | | |
| Viscosidad, cSt@40°C (104°F) | D-445 | 126 | 126 |
| Viscosidad, cSt@100°C (212°F) | D-445 | 11.7 | 11.7 |
| Índice de Viscosidad | D-2270 | 75 | 75 |
| Penetración sin Trabajar @77°F | D-217 | 278 | 362 |
| Penetración Trabajada: | | | |
| 60 carreras | D-217 | 280 | 366 |
| 10.000 carreras | D-217 | 293 | 376 |
| 100.000 carreras | D-217 | 310 | |
| Punto de goteo, °C (°F) | D-2265 | 270 (520) | 257(495) |
| Estabilidad Mecánica (% cambio) | D-1831 | 292 (+4.3) | 410(+10.2) |
| Prevención de la oxidación | D-1743 | Aprobado | |
| Prueba Timken, Carga OK, Lbs. | D-2509 | 60 | - |
| Separación de aceite, % de pérdida | D-1742 | 0.3 | - |
| Protección EP contra el Desgaste de las Cuatro Bolas, diámetro de la marca, mm. | D-2266 | 0.4 | 0.37 |
| Prueba EP de las Cuatro Bolas Índice del desgaste de la carga | D-2596 | 100 | - |
| Punto de soldado, kgf. | D-2596 | 500 | 400 |
| Lavado en Agua | | | |
| % pérdida, @ 100°F | D-1264 | N/A | N/A |
| % pérdida, @ 175°F | D-1264 | 2 | |
| Rango de Temperatura | | -10 a 230°C (14 a 446°F) | |
| Color | - | Azul Royal | |

Omega 85, supera los requerimientos establecidos en la especificación NLGI GC/LB (ASTM D-4950)

FECHA DE VENCIMIENTO: Producto Omega 85 no expira

**Para ver demostraciones visita nuestro canal
youtube**

<https://www.youtube.com/channel/UC6QFw2u34i97y00ki8DklpA>

COMERCIALIZADORA IZHE S.A.

Asesoría: Leonardo Haichelis +56994793408

Avenida Macul 4810, Macul - Santiago

Fono: (56-2)22942203

www.neumaticoprotegido.cl